

Beständigkeitstabelle

weber.fug 873 (Deitermann PF)

- = beständig (mind. 3 Monate)
- = bedingt beständig (mind. 7 Tage)
- = nicht beständig

Anorganische Säuren	Phosphorsäure 0,5 %	●	Schwefelsäure 0,5 %	○
	Phosphorsäure 1,0 %	○	Schwefelsäure 1,0 %	○
	Phosphorsäure 3,0 %	—	Schwefelsäure 3,0 %	—
	Salzsäure 0,5 %	—		
Organische Säuren	Ameisensäure 0,5 %	○	Milchsäure 0,5 %	○
	Ameisensäure 1,0 %	—	Milchsäure 1,0 %	○
	Essigsäure 0,5 %	○	Milchsäure 3,0 %	—
	Essigsäure 1,0 %	—	Oxalsäure	●
Laugen	Ammoniak 5,0 %	●	Kalilauge 30,0 %	●
	Ammoniak 10,0 %	●	Kalilauge 50,0 %	●
	Ammoniak 32,0 %	●	Natronlauge 5,0 %	●
	Calciumhydroxidlg. (2 g/100 g)	●	Natronlauge 30,0 %	●
	Kalilauge 5,0 %	●	Natronlauge 45,0 %	○
Treibstoffe und Öle	Benzin	●	Hydrauliköl	●
	Biodiesel	●	Terpentinöl	●
	Heizöl	●		
Kohlenwasserstoffe	Aceton	●	Isopropanol	●
	Ethanol reinst	●	Xylol	●
	Formaldehyd 37,0 %	○		
Verschiedenes	Molke	●	Wasser bei 20 °C	●
	Mineralwasser	●	Wasser bei 35 °C	●
	NaCl 36 g/l bei 40 °C	●	Wasser bei 70 °C	●
	NaCl 16 g/l bei 40 °C	●	Wasserstoffperoxid 30,0%	●

Die in dieser Tabelle enthaltenen Angaben sind unverbindliche Richtwerte, da Laboruntersuchungen bis + 20 °C mit chemisch reinen Prüfsubstanzen zum Teil erheblich von den Praxisbedingungen abweichen.

Auch Produktverbesserungen können diese Werte beeinflussen. Die richtige und damit erfolgreiche Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle.

Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Erzeugnisse im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferungsbedingungen, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden.

Maßnahmen zum Unfall- und Gesundheitsschutz, die sich aus dem Sicherheitsdatenblatt und der Kennzeichnung ergeben, sind zu beachten.

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren technischen Angaben über dieses Produkt ungültig.

Veränderungen, die einen technischen Fortschritt bedeuten, behalten wir uns vor.

Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieses Merkblattes hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen, die z. B. den Unfall- und Gesundheitsschutz betreffen, sind vom Empfänger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu beachten.