



weberxerm 855

Flex-Leichtfliesenkleber Hybrid



Flex-Leichtklebemörtel Hybrid

- C2 TE/SI nach DIN EN 12004
- hohe Ergiebigkeit
- sehr lange klebeoffene Zeit

weberxerm 855



Anwendungsgebiet

Vielseitig einsetzbarer, leicht verarbeitbarer, flexibler, Dünn- und Mittelbettmörtel mit hohem Kunststoffanteil und hoher Flächenleistung. Zum Verlegen von keramischen Wand- und Bodenfliesen, Mosaik, Riemchen aus Steinzeug, Feinsteinzeug, Steingut und Spaltplatten, Glasmosaik, Handformsteinen, Ziegelfliesen, Leichtbau-, Glasfaser- und Hartschaumplatten sowie nicht verfärbungsempfindlichen Natursteinarten auf Beton, Putz, Estrich, Calciumsulfatestrich, Gussasphalt (Innenbereich), Mauerwerk, Klinker, **weber.sys 834** Fliesenbauplatten, Gipsfaser-, Gipsbau- und Gipskartonplatten, Porenbeton im Dünn- und Mittelbettverfahren.

Produktbeschreibung

weber.xerm 855 ist ein werksmäßig hergestellter, flexibler Dünn- und Mittelbettmörtel nach DIN EN 12004.

Produkteigenschaften

- sehr leichte Verarbeitbarkeit
- optimale Bettung ohne Fließverhalten
- hohe Standfestigkeit und Haftzugfestigkeit
- geeignet für Fußbodenheizung
- hoch flexibel

Verarbeitung

- Die angegebene Menge sauberes Anmachwasser in ein geeignetes Gefäß vorgeben. Anschließend Pulver zugeben und mit geeignetem Rührwerk knollenfrei verrühren.
- Falls erforderlich kann der Mörtel ohne weitere Wasserzugabe mit der Kelle oder dem Rührwerk nachgeschlagen werden.
- Mit der Glättkelle eine Kontaktschicht auf den Verlegeuntergrund aufbringen, anschließend mit einem Kammspachtel in einem Winkel von 45° - 60° ein gleichmäßiges Klebebett aufziehen.
- Bevor eine Hautbildung einsetzt (aufgekämmten Klebemörtel mit dem Finger auf Klebrigkeit überprüfen) sind die Fliesen in das frische Mörtelbett einzuschieben und anzudrücken. Die Fugen sind vor Erhärten des Mörtels auszukratzen.
- Mörtelreste sind im frischen Zustand mit einem nassen Schwamm zu entfernen. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

weberxerm 855

Flex-Klebemörtel, Universal



Anwendungsgebiet

- ideal für Großformate
- innen und außen
- geeignet für Fußbodenheizung

Produkteigenschaften

- C2 TE / SI nach DIN EN 12004
- hohe Ergiebigkeit
- sehr lange klebeoffene Zeit

Details


Farbton: grau

Materialbedarf

6 mm Zahnung :	ca. 1,5 kg/m²
8 mm Zahnung :	ca. 2,0 kg/m²
10 mm Zahnung :	ca. 2,5 kg/m²
Mittelbettzahnung :	ca. 3,6 kg/m²

Verpackungseinheit

- Sack à 20 kg



**VIELSEITIG
EINSETZBAR**



**SEHR LANGE KLEBOFFENE
ZEIT**




HOCH FLEXIBEL



**OPTIMALE
BETTUNG OHNE
FLIEßVERHALTEN**



**GEEIGNET FÜR
FUßBODEN-
HEIZSYSTEME**



**HOHE
STANDFESTIGKEIT
UND
HAFTZUGFESTIGKEIT**