

# webertec Portolast

einkomponentig





# webertec Portolast







### Produktbeschreibung

**Einkomponentige**, flüssig aufzutragende Abdichtung auf Silanbasis, die mit der Luftfeuchtigkeit aushärtet und eine starke, elastische und wasserundurchlässige Membran bildet.

#### Vorteile

- hervorragende Haftung auf mehreren Untergründen ohne Verwendung von Primern
- für nahezu alle Untergründe sind spezielle Grundierungen erhältlich
- wasserdampfdurchlässig
- gute Beständigkeit gegen Chemikalien und Reinigungsmittel
- hohe Reflexion der Sonnenenergie (nur in weißer Farbe) und deutliche Reduktion der Temperatur im Innenbereich von Gebäuden im Sommer
- setzt nach vollständiger Aushärtung keine flüchtigen Lösemittel frei
- kein Kreideeffekt

#### Verarbeitung

webertec Portolast wird mit Rolle, Pinsel oder Airlessgerät in 2-3 Schichten aufgetragen. Nach dem Auftragen der Grundierung kann die erste Schicht webertec Portolast frühenstens 1 Stunde und spätestens 48 Stunden später aufgetragen werden. Die Trocknungszeit wird maßgeblich von den Umgebungsbedingungen (Temperatur und Luftfeuchtigkeit) beeinflusst. webertec Portolast ist zusammen mit **webersys Vlies 110** zu verarbeiten. Das Gewebe wird dabei vor dem Auftragen der zweiten Schicht Flüssigkunststoff aufgetragen. Das Zeitintervall zwischen den einzelnen Schichten darf höchsten 48 Stunden betragen. Verdünnen Sie das Produkt niemals mit Wasser. webersys 992 kann zum Reinigen der Werkzeuge oder der Ausrüstung verwendet werden. Sobald das Material ausgehärtet ist, kann es nur noch mechanisch entfernt werden.

## Untergrundvorbereitung

Untergrund	Grundierung	Vorbehandlung
webertec Superflex D 24	keine	reinigen
Bleche und Metalle	keine	anschleifen, entfetten mit webersys 992
webertec Superflex 10	webertec Superflex D 24	reinigen
Flämmbahn EKV 5	weberprim VL2K	reinigen
Holz	weberprim VL	reinigen
PVC Fenster	Primer PP	anschleifen, entfetten mit webersys 992
PVC, TPO, EPDM Bahnen	Primer PP	anschleifen, entfetten mit webersys 992

#### Saint-Gobain Weber Terranova GmbH

Gleichentheilgasse 6 1230 Wien • Austria

www.sg-weber.at Tel. : + 43(0) 1 66 150

