

## Weberlor Deckweiß

Innenfarbe - Renovierung

Hochdeckende, emissions- und lösemittelfreie Schnellrenovierungsfarbe

Anwendungsgebiet	Produkteigenschaften
<ul style="list-style-type: none"><li>• Für schnell zu renovierende Innenflächen</li><li>• Höchste Nass- und Trockenfilmdeckkraft</li><li>• Zum Streichen, Rollen und Spritzen</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Scheuerbeständig</li><li>• Geruchsarm</li><li>• Höchste Ergiebigkeit</li></ul>

### Anwendungsgebiet

Für schnell zu renovierende Innenwandflächen wie Mauerwerk, gipshältige Putze, Gipskartonplatten, Beton, Kalk, alte Dispersionsanstriche, Holzspanplatten etc.

### Produktbeschreibung

Weberlor Deckweiß ist eine hochdeckende, emissions- und lösemittelfreie Schnellrenovierfarbe für den Innenbereich.

### Zusammensetzung

Mineralische Füllstoffe, Titanweiß, Kunstharzdispersion

### Technische Werte

### Qualitätssicherung

Weberlor Deckweiß unterliegt einer ständigen Gütekontrolle durch Eigenüberwachung.

### Allgemeine Hinweise

- **Putze der Mörtelgruppe CS I, II, III:** Neue Putze mindestens 2 Wochen trocknen lassen. Alte Putze gut reinigen und eventuelle Risse und Unebenheiten mit **Rimano 028** ausgleichen und 1 x mit **weberprim EM-Grundierung**, ca. 1:4 mit Wasser verdünnt, grundieren.
- **Beton:** Abbürsten und entstauben. Lunker, Stoß- und Fehlstellen mit **Rimano 028** ausbessern und mit **weberprim EM-Grundierung**, ca. 1:4 mit Wasser verdünnt, grundieren.
- **Gipskartonplatten, Fertigputze CS IV:** Bei vorhandener Sinterhaut ist diese abzuschleifen und zu entstauben. Dann mit **weberprim GK-Streichgrund** grundieren.
- **Nicht tragfähige Anstriche und Beschichtungen sowie Leimfarben-Anstriche:** müssen mechanisch entfernt bzw. abgewaschen werden. Nach guter Trocknung 1 x mit **weberprim EM-Grundierung**, ca. 1:4 mit Wasser verdünnt, grundieren.
- **Kalk-, Zement- und Mineralfarbenanstriche:** entstauben und saugende Untergründe mit **weberprim EM-Grundierung**, ca. 1:4 mit Wasser verdünnt, grundieren.
- **Holz-, Hartfaser-, Span- und Sperrholzplatten:** Um das Durchschlagen von Holzinhaltsstoffen zu verhindern ist ein Grundanstrich mit **weberlor ISO Deck** oder **Kronen-Isolierweiß** aufzubringen. Vor dem Streichen ist eine ausreichende Zwischentrocknung erforderlich.

## Weberlor Deckweiß

Innenfarbe – Renovierung

### Verarbeitungsschritte

- Der Untergrund muss bewegungsfrei, tragfähig, fest, trocken, risse-, staub- und fettfrei, sowie frei von Verunreinigungen und nicht tragfähigen Altanstrichen sein.
- Ausgebesserte bzw. erneuerbare Flächen müssen strukturell einheitlich, ausgetrocknet und rissfrei sein.
- Untergrundvorbereitung gem. ÖNORM B2230 Teil 2.
- Je nach Art des Untergrundes ist ein Grund- bzw. Deckanstrich erforderlich.
- Die richtige Streichkonsistenz ist durch einen Probeanstrich zu prüfen.
- Durch die Art des Untergrundes und des Auftragens kann der Verbrauch variieren. Die exakten Verbrauchswerte sind durch Probeflächen zu ermitteln.
- Das Auftragen erfolgt auf trockenem Untergrund, wobei auf eine gleichmäßige Verteilung der Innenfarben zu achten ist.
- Die Farbe aufrühren und mittels Farbroller rollen, Farbbürste streichen oder Airlessgerät spritzen.
- Als Grundanstrich wird die Farbe – ca. 10-20% mit Wasser verdünnt – gespritzt, gerollt oder gestrichen.
- Nach ausreichender Trocknung die Farbe als Deckanstrich – mit max. 5% Wasser verdünnt – aufbringen.

### Verbrauch / Ergiebigkeit

Für 2 Anstriche: ca. 0,2 kg/m<sup>2</sup> ca. 125 m<sup>2</sup> / 25 kg

abhängig von der Saugfähigkeit und Struktur des Untergrundes und der Auftragstechnik.

### Produktdetails

#### Farbton: weiß

Tönung kann mit gängigen Pigmentpasten eingefärbt werden (Verträglichkeit muss zuerst geprüft werden). Weitere Farbtöne auf Anfrage. Bei der Einfärbung mit Pigmentpasten ist ein Mischungsverhältnis von 1 Teil Tönungsmittel: 10 Teile Anstrichfarbe nicht zu überschreiten.

### Verpackungseinheiten

Gebinde	Einheit
Eimer	25 kg

### Sicherheitshinweise

Bei der Verwendung dieses Produktes sind die entsprechenden Sicherheitshinweise zu beachten. Sicherheitsdatenblatt unter [www.sg-weber.at](http://www.sg-weber.at) abrufen oder anfordern.

### Rechtliche Hinweise

Dieses Datenblatt ersetzt alle vorherigen Ausgaben.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

Unsere Planungs- und Verarbeitungshinweise sowie alle anwendbaren technischen Richtlinien, Normen und Verarbeitungsbedingungen, insbesondere ÖNORMEN, sind entsprechend einzuhalten. Es gelten unsere AGB.