

weberlor Naturweiß

Innendispersionsfarbe

Lösemittelfreie, matte und gut deckende Bautenfarbe für den Innenbereich

Anwendung

- Für alle Innenflächen
- Für Alt- und Neubau

Eigenschaften

- Atmungsaktiv
- Airless spritzbar
- Matt auftrocknend

Anwendungsgebiet

Für alle Innenflächen wie Mauerwerk, Beton, Gipsplatten, normgerechte Putze, Kalkanstriche sowie bestehende Dispersionsuntergründe geeignet.

Produktbeschreibung

Weberlor Naturweiß ist eine matte, lösemittelfreie Wandfarbe für den Innenbereich.

Zusammensetzung

Organische, anorganische und natürliche Bindemittel, anorganische Weiß- und Buntpigmente, Biozide, Topfkonservierungsmittel, Filmschutzmittel, mineralische Füllstoffe, Additive, Wasser.

Technische Werte

Nassabriebbeständigkeitsklasse 3 lt. ÖNORM EN 13300
Deckfähigkeitsklasse 1 lt. ÖNORM EN 13300

Produktdetails

Farbton: Weiß

Keine werksseitige Abtönung.

Kann mit gängigen Pigmentpasten eingefärbt werden (Verträglichkeit muss zuerst geprüft werden).

Bei der Einfärbung mit Pigmentpasten ist ein Mischungsverhältnis von 1 Teil Tönungsmittel: 10 Teile Anstrichfarbe nicht zu überschreiten.

Verbrauch / Ergiebigkeit

Je nach Struktur bis 0,3 kg/m² ca. 83,3 m² / 25 kg

Der Materialverbrauch ist abhängig von Verarbeitung, Untergrund und Konsistenz. Die angegebenen Verbrauchswerte beziehen sich auf zweifachen Anstrich und dienen der Orientierung; exakte Verbrauchswerte sind gegebenenfalls am Objekt zu ermitteln.

Verpackungseinheiten

Eimer 25 kg

Qualitätssicherung

Laufende Produktionskontrolle durch das Herstellwerk.

Lagerung

Im verschlossenen Originalgebinde 9 Monate lagerfähig. Kühl und frostfrei lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Untergrundvorbereitung

Die Untergrundvorbereitung erfolgt gemäß ÖNORM B 2230 Teil 1.

Der Untergrund muss bewegungsfrei, tragfähig, fest, trocken, riss-, staub- und fettfrei sowie frei von Verunreinigungen sein. Weiters muss der Untergrund frei von Schimmel, Algen, Salzen, Schalungsölen und Ausblühungen oder Verfärbungen sein. Ausgebesserte bzw. erneuerbare Flächen müssen strukturell einheitlich, ausgetrocknet und rissfrei sein.

Nicht tragfähige Anstriche und Beschichtungen sowie Leimfarbenanstriche müssen mechanisch entfernt bzw. abgewaschen werden.

Eine ausreichende Ebenheit und eine einheitliche Saugfähigkeit des Untergrunds sind sicherzustellen.

weberlor Naturweiß

Innendispersionsfarbe

Neue Kalk-, Gips- bzw. Zementputze sind mindestens 2 Wochen trocknen zu lassen. Bei vorhandener Sinterhaut ist die Putzoberfläche abzuschleifen, zu entstauben und zu grundieren.

Risse und Unebenheiten sind mit Rimano 028 zu egalisieren.

Bei Gipskartonplatten kann es vereinzelt zum Durchschlagen von Gipskartoninhaltsstoffen kommen. In diesem Fall ist eine Isolierung notwendig.

Bei Nikotinflecken und ähnlichen Verfärbungen sind diese mit einer Isolierfarbe z.B. Kronen-Isolierweiß vorzubehandeln.

Gipskartonplatten sind zu entstauben und mit einer geeigneten Grundierung z.B. Weberprim EM-Grundierung oder Weberprim GK-Streichgrund vorzustreichen.

Verarbeitung

Vor der Verarbeitung im Eimer gründlich mit einem langsam laufenden Rührwerk aufrühren, gegebenenfalls die Verarbeitungskonsistenz durch geringfügige Wasserbeigabe anpassen.

Der Auftrag kann durch Streichen, Rollen oder Airless-Spritzen erfolgen.

Der Beschichtungsaufbau ist abhängig vom Untergrund, besteht üblicherweise aus einem Grund- und Deckanstrich; ein Zwischenanstrich kann erforderlich sein.

Zwischen den Anstrichen ist eine Trocknungszeit von mindestens 6-8 Stunden einzuhalten, bezogen auf Luft- und Untergrundtemperatur von +20 °C und 65 % relativer Luftfeuchte.

Für den Grundanstrich die Farbe mit etwa 10-20 % Wasser verdünnen. Für Zwischenbeschichtungen mit 5-10 % Wasser verdünnen.

Der Deckanstrich wird hergestellt, indem die Farbe mit ca. 5 % sauberem Wasser verdünnt wird.

Die Verarbeitung erfolgt "nass in nass" in einem Zug.

Sicherheitshinweise

Produkt nicht kennzeichnungspflichtig gemäß CLP-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008. Sicherheitsdatenblatt unter www.sg-weber.at abrufen oder anfordern.

Allgemeine Hinweise

Die Temperatur von Wänden, Umgebung und Untergrund muss während der Anwendung sowie innerhalb von 24 Stunden zwischen +5 °C und +30 °C liegen, idealerweise zwischen +10 °C und +25 °C.

Während der Verarbeitung und Trocknung ist für gründliche Belüftung zu sorgen.

Hohe Luftfeuchtigkeit und tiefe Temperaturen können die Abbindezeit deutlich verlängern.

Hinweis: Durch den Einsatz von Pigmentpasten werden geringe Mengen an Lösemitteln in das Produkt eingebracht.

Durch die Art des Untergrundes und des Auftragens kann der Verbrauch variieren. Die exakten Verbrauchswerte sind durch Probestrichflächen zu ermitteln.

Die Gleichmäßigkeit von Farbe und Textur kann nur innerhalb einer Produktionscharge gewährleistet werden. Bei Verwendung verschiedener Chargen sind diese unbedingt vor Beginn der Arbeiten zu vermischen.

Bei Nachbestellungen können trotz strenger Produktionskontrolle Farbtonabweichungen auftreten. Ware von Nachlieferungen ist unbedingt vor den Arbeiten abzugleichen.

Die Farbtonentwicklung kann durch die Untergrundverhältnisse, Temperatur und Luftfeuchtigkeit während der Verarbeitung und des Abbindeverhaltens beeinflusst werden.

Nicht zu beschichtende Flächen sind vor Beginn der Arbeiten zu schützen bzw. abzudecken.

Farbspritzer sofort mit klarem Wasser abwaschen.

Rechtliche Hinweise

Dieses Datenblatt ersetzt alle vorherigen Ausgaben.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

Unsere Planungs- und Verarbeitungshinweise sowie alle anwendbaren technischen Richtlinien, Normen und Verarbeitungsbedingungen, insbesondere ÖNORMEN, sind entsprechend einzuhalten. Es gelten unsere AGB.